

СТАНДАРДИ И МАРКЕ ЧЕЛИКА У ДРЖАВАМА ЗА КОЈЕ МЕТАЛФЕР СТЕЕЛ МИЛЛ ИМА СЕРТИФИКАЦИЈУ РЕБРАСТИ БЕТОНСКИ ЧЕЛИК У КОТУРУ



Држава	Стандард	Квалитет	Пречник мм	Механичке особине				Хемијски састав (максималне вредности) (%)						
				Re min Мпа	Re max Мпа	Rm/Re min	Agt min %	C	Si	P	S	N	Cu	Ceq
Србија	SRPS EN 10080	B500B	8 ÷ 16	500	650	1,08	5,0	0,22		0,05	0,05	0,012	0,80	0,50
Мађарска	MSZ EN 10080	B500B	8 ÷ 16	500	650	1,08	5,0	0,22		0,05	0,05	0,012	0,80	0,50
		B500C		500	650	1,15	7,5							
Аустрија	ÖNORM B 4707	B550B	8 ÷ 16	550		1,08	5,0	0,22		0,05	0,05	0,012	0,80	0,50
Румунија	ST 009:2011	B500C	8 ÷ 16	500	650	1,15	7,5	0,22		0,05	0,05	0,012	0,80	0,50
Хрватска	HR EN 10080	B500B	8 ÷ 16	500	650	1,08	5,0	0,22		0,05	0,05	0,012	0,80	0,50
Словачка	SK04-ZSV-3097	B500B	8 ÷ 16	500	650	1,08	5,0	0,22	0,50	0,05	0,05	0,013	0,60	0,50